



Pintura plástica formulada con base en emulsión de copolímeros acrílicos y pigmentación seleccionada.

- Brillo: **Mate**
- Acabado: **Liso**
- Soportes: **Albañilería**
- Colores disponibles: **Blanco**



PROPIEDADES

- Fácil Aplicación
- Buena Blancura
- Secado Rápido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimiento:**
Superficies lisas: 10-12m²/L (por capa)
Superficies rugosas: 6-8 m²/L (por capa)
- **Secado al tacto:** 30 minutos (aprox.)
- **Repintado:** 4 horas (aprox.)
- **Secado total:** 12 horas (aprox.)
- **Densidad:** 1,50 ± 0,03 (23°C)
- **Viscosidad:** 100 ± 5 KU (23°C)
- **Punto de inflamación:** No inflamable
- **Contenido en sólidos (en volumen):** 34,5 ± 1,0 %

Valor límite de la UE para este producto (subcat. A/a: 30 g/L). Este producto contiene un máximo de 30 g/L en COV.

PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIES

Tras la preparación, las superficies deben estar bien secas, sin fisuras, desengrasadas, exentas de polvo y partículas no adheridas.

- Realizar una limpieza general en todas la áreas a pintar con una hidrolimpiadora de alta presión y desinfectar.
- Proceder con las reparaciones necesarias.
- En superficies pulverulentas o disgregadas aplicar un fijador.
- En el resto de superficies aplicar una capa previa de **Dyprolite**.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Homogeneizar completamente el producto antes de aplicar.
- Listo al uso. No diluir.

APLICACIÓN

- Sobre las superficies debidamente preparadas, aplicar 2-3 capas de pintura.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Brocha, rodillo o pistola.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- Agua y detergente.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Así como otros productos mate, puede ganar brillo si se fricciona.
- No aplicar el producto con humedad relativa superior al 80% y temperatura inferior a 10°C o superior a 30°C.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad habituales en la aplicación de pintura y en la ficha de datos de seguridad del producto.
- **CONDICIONES DE ALMACENAJE RECOMENDADAS:** Almacenar en el envase original entre 5°Cy 35°C, en lugar seco y bien ventilado, al abrigo de fuentes de calor y de luz solar directa.

Nota: Considerando las diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que se proceda con un ensayo previo. En caso de dudas consulte nuestro servicio de Atención al cliente: 902 113 709.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém (PORTUGAL)
(www.seigneurie.es | Tel.: +34 902 113 709)

