



Pintura plástica formulada con base en emulsión de copolímeros acrílicos y pigmentación seleccionada.

- Brillo: **Mate**
- Acabado: **Liso**
- Soportes: **Albañilería, yeso**
- Colores disponibles: **Blanco y Base 10**



PROPIEDADES

- Alto rendimiento
- Excelente poder de cubrición
- Lavable
- Buena retención del color
- Excelente blancura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimiento:**
superficies lisas: 12-16 m²/L (por capa)
superficies rugosas: 8-12 m²/L (por capa)
- **Repintado:** Aprox. 4 h
- **Secado total:** Aprox. 12 h
- **Densidad:** 1,610 ± 0,030 (23°C)
- **Viscosidad:** 105 ± 5 KU (a 23°C)
- **Punto de inflamación:** No inflamable
- **Contenido de sólidos (em volumen):** 44,9 ± 1,0 %

Valor límite de la UE para este producto (subcat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene un máx. 30 g/l COV.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- De un modo general, las superficies deben estar cohesionadas, sin grietas, exentas de polvos, arenas sueltas, desengrasadas y secas. Por norma, las superficies deben prepararse con imprimación **Dyprolite**.
- En caso de repintados, eliminar la pintura mal adherida, reparar las fisuras y, si existieran mohos, desinfectar con un desinfectante adecuado y compatible.

Casos especiales

- Superficies caleadas, paredes o pinturas pulverulentas: Antes de la aplicación de la pintura, cepillar intensamente y aplicar una capa de un fijador adecuado y compatible.
- En interiores, en espacios en los que se desarrollen mohos (locales húmedos, sombríos o mal ventilados), aplicar la pintura con un aditivo adecuado y compatible al volumen que marque el fabricante. En las zonas ya atacadas, debe aplicarse un desinfectante.
- En exteriores, en espacios en los que se desarrollen mohos (normalmente en zonas muy húmedas), aplicar previamente un desinfectante con máquina de agua a alta presión. Consultar en caso de duda.
- Superficies de yeso laminado: aplicar **previamente un producto adecuado y compatible para evitar desprendimientos**.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Homogeneizar muy bien el producto antes de aplicar.

APLICACIÓN

- Sobre las superficies debidamente preparadas aplicar 2-3 capas de pintura, añadiendo hasta un 10% de agua potable en las dos primeras capas y en la 3ª capa sin diluir.
- Para un mejor acabado en la aplicación a rodillo, esparcir la pintura en capas uniformes en la superficie, cruzando y alisando la pintura. Terminar la aplicación con el rodillo, peinando de abajo para arriba.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Brocha, rodillo o pistola

LIMPEZA DE LAS HERRAMIENTAS

- Agua y detergente

INDICACIONES IMPORTANTES

- En la aplicación con pistola en interiores, proceder en espacios con extracción. En exterior evitar actividades cuya exposición sea superior a 4h. Usar equipamiento de acuerdo con la norma EN 140, con filtro del tipo A/P2 o mejor.

- Tal como otros productos mate, este producto puede ganar brillo al ser friccionado.
- Evitar la aplicación del producto en tiempo lluvioso, muy húmedo o frío, muy caliente o ventoso.
- Evite aplicar el producto con humedad relativa superior a 80% y/o a temperatura inferior a 10°C o superior a 35°C .
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad normalmente recomendadas en la aplicación de pinturas y en la ficha de datos de seguridad del producto.
- **CONDICIONES DE ALMACENAGE RECOMENDADAS:** Almacenar en el envase original entre 5°C y 35°C, en lugar seco y bien ventilado, al abrigo de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Nota: Considerando las diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que se proceda a ensayos previos. En caso de dudas consulte con nuestro Servicio de Atención a Clientes +34 902 113 709.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.seigneurie.es | Tel.: +34 902 113 709

