

Barniz Exterior / Interior



BONDEX INTEMPERIE

Ref. 4480 (Satinado)
4485 (Brillante)

Capacidad

0,75 l

4 l

Barniz formulado a base de resinas alquídicas uretanadas, que confieren a la madera una protección duradera y muy resistente al agua, la humedad, la intemperie y a los rayos UV.

Recomendado para la protección y decoración de muebles, trabajos de carpintería en puertas, ventanas, etc.

De fácil aplicación ofrece un magnífico acabado altamente resistente a golpes y rozaduras.

Producto	Barniz alta protección.
Uso	Maderas en interiores o exteriores que estén expuestas a la intemperie.
Aplicación	Brocha, rodillo o pistola.
Composición	Resinas alquídicas uretanadas.
Color	Incoloro.
Brillo	Satinado / Brillante.
Propiedades	Alta resistencia a los rigores climáticos. Alta elasticidad. Rápido secado.
Diluyente	Diluyente sintético
Secado	Al tacto: 1-2 horas. Entre manos: 24 horas, aprox.
Rendimiento	12-14 m ² por litro.
Limpieza	Diluyente sintético y posterior lavado con agua y jabón.

Barniz

Protección duradera y muy resistente - Exterior / Interior

Ficha técnica

BONDEX INTEMPERIE

Ref. 4480 (Satinado)
4485 (Brillante)

Tipo

Barniz formulado a base de resinas alquídicas uretanadas, que confieren a la madera una protección duradera y muy resistente al agua, la humedad, la intemperie y a los rayos UV.

Destino

Maderas expuestas a la intemperie. Ideal para puertas, ventanas, barandillas, etc. También se pueden utilizar en interior.

PROPIEDADES

- Alta resistencia a los rigores climáticos (rayos UV, lluvia, viento, humedad).
- Alta elasticidad.
- Embellece la madera, otorgándole un elegante y duradero acabado satinado o brillante. No amarillea..
- Rápido secado.
- Excelente deslizamiento y nivelación.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: Satinado: 0,933 .Brillante: 0,916.

Viscosidad: 67-72 ISO 6 (a 23°C).

Contenido sólido: Satinado: 54%. Brillante: 56,5%

Brillo: Satinado / Brillante.

Olor:

Dispersión:

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Las superficies, siempre, antes de aplicar el producto, deben estar secas y limpias de polvo, suciedad, grasas y ceras.

En superficies nuevas o barnizadas en buen estado, proceder a un lijado previo a la aplicación del barniz.

En el caso de superficies pintadas o barnizadas en mal estado, debe eliminarse la pintura o el barniz mediante lijado o empleando Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

Productos complementarios:

Para una mayor eficacia sobre maderas nuevas o decapadas, aplicar previamente un tratamiento preventivo contra hongos e insectos con Bondex Fondo.

Modo de empleo:

Aplicar 2-3 manos a brocha, rodillo o pistola, procediendo a un ligero lijado entre manos para un acabado más perfecto. En aplicaciones a brocha, cruzar y alisar en el sentido de la veta de la madera.

- Dilución para aplicación con brocha o rodillo: diluir hasta un máximo del 5 % con diluyente sintético, siendo aconsejable el empleo del producto a viscosidad de suministro.

- Dilución para aplicación a pistola: 10-15% con diluyente sintético.

RENDIMIENTO

12-14 m²/litro/mano, dependiendo del grado de porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 1-2 horas.
- **Repintado** 24 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

En exteriores no es aconsejable utilizar en horas de alta exposición solar, ya que puede provocar la aparición de bolsas en la capa de barniz.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

